

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



AkzoNobel


Tomorrow's Answers Today

Описание

Бесхроматное неорганическое защитное покрытие, готовое к применению, в виде влажных салфеток. Салфетки AutoPrep Pre-Treatment Wipes создают защитную пленку, формирующую химическую связь с металлическими поверхностями, тем самым повышая адгезионные свойства и антикоррозионную стойкость наносимого ремонтного покрытия.



Двойная обработка поверхности салфеткой.




Крестообразная обработка поверхности.

Если необходимо можно сделать выдержку 1 минуту для испарения между слоями



Воздушная сушка

Ускоренная сушка при низкой скорости потока теплого воздуха.



Последующие покрытия.

Все 2K подготовительные продукты AkzoNobel Car Refinishes, за исключением:

Sikkens Autosurfacer Rapid

Все полиэфирные материалы

* Примечание: Autosurfacer UV может быть нанесен на поверхность обработанную AutoPrep pre-Treatment Wipes

Применяйте персональную защиту в сочетании с хорошей вентиляцией. Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует обязательное применение химически стойких перчаток, защитных очков и окрасочный комбинезон.

AutoPrep Pre-Treatment Wipes



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание

Бесхроматное неорганическое защитное покрытие, готовое к применению, в виде влажных салфеток. Салфетки AutoPrep Pre-Treatment Wipes создают защитную пленку, формирующую химическую связь с металлическими поверхностями, тем самым повышая адгезионные свойства и антикоррозионную стойкость наносимого ремонтного покрытия.

Поверхности, подходящие для обработки

Сталь
Оцинкованная сталь

Алюминий
Нержавеющая сталь


Продукты и добавки

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

Подготовка поверхности



Удалите загрязнения рекомендованным обезжиривателем.



Сталь: сухое шлифование с P120

Оцинкованная сталь: шлифование с P180 и матирующий материал Scotch Brite type A

Алюминий: шлифование с P180 и матирующий материал Scotch Brite type A

Нержавеющая сталь: шлифование с P180 и матирующий материал Scotch Brite type A



Удалите загрязнения рекомендованным обезжиривателем.

Применение



Извлеките салфетку AutoPrep Pre-Treatment Wipes из контейнера.


Чтобы избежать высыхания салфеток, необходимо после открытия контейнера и извлечения салфетки немедленно плотно закрыть крышку.



При использовании салфеток необходимо учитывать 50-70% перекрытие каждого прохода.

Средства персональной защиты:

при работе с данным продуктом обязательно использование защитных очков, резиновых перчаток и окрасочного комбинезона.



Крестообразная обработка поверхности салфеткой


AutoPrep Pre-Treatment Wipes



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение



Мокрый слой материала должен быть на поверхности не менее одной минуты для химической реакции с базовым металлом.

Изменение цвета голого металла указывает на окончание сушки материала. Чтобы избежать высыхания салфетки ее необходимо хранить в пластиковом пакете или контейнере, в этом случае салфетка может быть в работе 12 часов


Использованная салфетка не может быть убрана обратно в контейнер.

Сушка



Последующие покрытия должны быть нанесены минимум через 15 минут и максимум через 4 часа при 20°C

Последующие покрытия



Все 2K подготовительные материалы AkzoNobel A&AC, за исключением:
Sikkens Autosurfacers Rapid
Все полиэфирные шпатлевки

*Примечание: Грунт-выравниватель Autosurfacers UV может быть нанесен на поверхность, обработанную AutoPrep pre-Treatment Wipes

Теоретический расход

Одной салфеткой возможно обработать приблизительно 1 м².

Хранение

Хранение нового продукта в закрытой таре и продукта, находящегося в использовании, с закрытой крышкой контейнера при температуре 9°C-40°C.

При хранении продукта избегайте больших температурных колебаний. Оптимальная температура хранения около 20°C

Не допускайте замораживания продукта. Замороженный продукт необратимо поврежден и не может быть использован.

Храните контейнер в вертикальном положении. При длительном хранении контейнер необходимо переворачивать.

Высохшие салфетки не могут быть использованы.

Срок годности: Закрытый контейнер: 2 года при 20°C

 Открытый контейнер: 1 год при 20°C

Расшифровка номера партии:

12046A

Две первые цифры: год производства (2012)

Следующие три цифры: день производства (день 46)

Буква: место производства

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.sikkenscr.ru