

1K Multi Plastic Primer

LESONAL

Техническая Документация


18/10/2017

RUS L2.01.05

Первичные грунты

Описание

Однокомпонентный грунт, воздушной сушки разработанный для создания адгезии при окраске автомобильных деталей сделанных из различных типов пластика.

Пропорции смешивания:


1K Multi Plastic Primer готов к применению

Краскопульт:**Установки краскопульты:**
1.2-1.4 мм**Рабочее давление:**
2 – 4 bar на входе*

*См инструкцию к краскопульту

Нанесение:


1 x 1 слой

Выдержка:**Между слоями:**

Нет

Перед нанесением последующего покрытия

20 минут при 20°C

Последующее покрытие

Все грунты-выравниватели и акриловые эмали Lesonal.

Защита:

Использование соответствующего респиратора Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

1K Multi Plastic Primer

LESONAL

Техническая Документация

18/10/2017

RUS L2.01.05

Первичные грунты

Описание

Однокомпонентный грунт, воздушной сушки разработанный для создания адгезии при окраске автомобильных деталей сделанных из различных типов пластика.

Продукты и добавки

1K Multi Plastic Primer

Химическая основа;

Полиофелин

Метод использования:

Поверхности пригодные для обработки:

Пластиковые поверхности, за исключением чистого PE (полиэтилена).

Подготовка поверхности:


Очистить поверхность детали, если она не загрунтована OEM грунтом, теплой водой с моющим средством.

Обезжирить поверхность обезжиривателем Lesonal Degreaser.

Обработать поверхность Scotch Brite тип S (серый). Затем обезжирить поверхность обезжиривателем Lesonal Degreaser и удалите пыль липкой салфеткой.


Очистить поверхность детали, если она не загрунтована OEM грунтом, теплой водой с моющим средством.

Пропорции смешивания:



Грунт готовый к применению, перед применением тщательно перемешайте.

Вязкость:



14-16 секунд. DIN Cup 4 при 20°C.

Установки краскопульты:



Диаметр дюзы

1.2-1.4 mm*

Рабочее давление

2-4 bar (на входе)*

*См инструкцию к краскопульту

1K Multi Plastic Primer

LESONAL

Техническая Документация

18/10/2017

RUS L2.01.05

Первичные грунты

Нанесение:

Нанесение одного равномерного, мокрого слоя.

Важно: минимальная температура нанесения 15°C
Необходимо соблюдать выдержку 20 минут при 20°C перед нанесением последующего покрытия

Последующие покрытия:

После выдержки 20 минут при 20°C, на грунт 1K Multi Plastic Primer можно наносить все грунты-выравниватели и акриловую эмаль.

Если время превысило 24 часа нанесенный грунт необходимо обработать матирующим материалом 3M Ultra fine (серый) обезжирить и нанести еще один слой грунта 1K Multi Plastic Primer.

**Использование соответствующего респиратора**

Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Толщина пленки:

1-4 мкм

Теоретический расход:

При толщине пленки 1 мкм

11,4 м²/л**Важно:**

Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы конструкции, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения.

Очистка оборудования:

Используйте Multi Thinner или нитроцеллюлозный растворитель.

Срок годности:

2 года при 20°C

VOС:

В готовой к использованию смеси максимально. 860 гр./литр.

1K Multi Plastic Primer

Техническая Документация

18/10/2017

RUS L2.01.05

LESONAL

Первичные грунты

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б
Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.lesonal.ru

