

# Polyester Body Filler








# LESONAL

Техническая документация


Июль 2010

RUS. L3.02.01

<b>Описание</b>	Универсальная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, для заполнения неровностей и дефектов на автомобильных деталях. Легко наносится, легко шлифуется, даже после длительной сушки.
-----------------	--

 P80	 100 : 2,5 Polyester Body Filler Hardener Paste	 3-4 мин.	 20 мин. 20°C	 P180-P280	 Грунт-выравниватель
					

<b>Продукт и добавки</b>	
<b>Продукт</b>	Polyester Body Filler
<b>Отвердитель</b>	Hardener Paste
<b>Химическая основа</b>	Polyester Body Filler – полиэфирные смолы Hardener Paste – Перексид
<b>Методы применения</b>	
<b>Материалы подложки</b>	Сталь Оцинкованная сталь Алюминий Полиэфирные ламинаты (слоистые пластики)
<b>Подготовка поверхности</b>	Внимание: Для антикоррозийной защиты металла нанесите один слой грунта 2K Epoxy Primer. Не наносите шпатлевку на травящий грунт Etch Primers.  Пред началом выполнения шлифовальных работ, тщательно очистите поверхность рекомендованным способом, используя обезжириватель Lesonal Degreaser. Удалите старое покрытие и обработайте поверхность абразивным материалом P80. Перед нанесением шпатлевки необходимо очистить и обезжирить поверхность. При повторном нанесении необходимо очистить поверхность снова.



# Polyester Body Filler

**LESONAL**

Техническая документация

Июль 2010

RUS. L3.02.01

<b>Пропорции смешивания (по весу)</b>	100 частей – Polyester Body Filler 2.5 части – Hardener Paste		
<b>Срок годности после смешивания:</b>	3-4 минуты при 20°C		
<b>Очистка оборудования</b>	Используйте растворитель или нитроцеллюлозный растворитель.		
<b>Время сушки</b>	<b>Полностью сухой</b>	<b>При 20° С</b> 20 мин.	<b>при 40° С</b> 10 мин.
	Температура сушки с использованием ИК оборудования не должна превышать 70°C.		
<b>Рекомендованная градация абразивного материала</b>	<b>Метод</b>	<b>Начальное шлифование</b>	<b>Финальное шлифование</b>
	Сухое механическое или ручное шлифование	P180	P280
<b>Последующие покрытия</b>	Lesonal 1K Primer Filler (RTS) Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (RTS) Lesonal 2K Epoxy Primer Lesonal 1K Etch Primer (RTS)		
<b>Цвет</b>	Бежевый		
<b>Срок годности</b>	Polyester Body Filler – 1 год Hardener Paste – 6 месяцев		

**AkzoNobel**

# Polyester Body Filler

**LESONAL**

Техническая документация

Июль 2010

RUS. L3.02.01

## ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

### Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)

### ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал

Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[Alexandr.Trofimov@akzonobel.com](mailto:Alexandr.Trofimov@akzonobel.com)

[www.lesonal.ru](http://www.lesonal.ru)

**AkzoNobel**